

بلااتو سيلر كوت - 101 دهان اساس اكريلك عالي الجودة (داخلي & خارجي)

- التأكد من إزالة جميع الغبار والأوساخ والمواد الغريبة وتنظيفها بالفرشاة. تأكد أيضًا من خلو الأسطح من الأملاح والزيوت والشحوم والتلال.

التطبيق :

- قم بالتقليب جيدًا قبل الاستخدام وأحيانًا عند الاستخدام.
- قم بتخفيف الطلاء باستخدام الماء العذب بنسبة 1 ماء : 3 سيلر كوت بالحجم ..
- قم بطلاء طبقة واحدة من بلااتو سيلر كوت 101 المخفف واتركه ليجف لمدة 6-8 ساعات.
- - المعجون : قم بتنعيم السطح عن طريق ملء الخدوش بطبقة رقيقة من معجون بلااتو النهائي واتركه يجف لمدة 4-6 ساعات. صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 180 ثم نظفه جيدًا.
- كم بطلاء طبقة أخرى من بلااتو سيلر كوت 101 واتركه ليجف لمدة 6-8 ساعات. يتم صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 320 ثم يُمسح ويُنظف.
- بلااتو سيلر كوت 101 يمكن تطبيقه باستخدام الروول او الفرشاة.

التغطية ومعدل الاستهلاك :

1 كجم يغطي 4-6 متر مربع وجه واحد (حسب حالة السطح)

التعبئة :

المنتج متوفر بالاحجام التالية :

- 25 كجم

- 20 كجم

الوصف :

- بلااتو سيلر كوت - 101 هو طلاء أساس أكريليك عالي الجودة داخلي خارجي يمتاز بالمقاومة للقلويات وقوة الربط العالية ليعمل كطبقة أساسية أو طبقة أولية ممتازة. تم تصميمه باستخدام مستحلب كوبوليمر أكريليك ومزيج مثالي من الأصباغ والموسعات لضمان اختراق عميق وإغلاق الأسطح المسامية. أبيض اللون مما يساعد تحسين تغطية و اخفاء السطح .

الاستخدامات :

بلااتو سيلر كوت - 101 يستخدم في :

- اساس او برايمر علي الجدران و الاسطح المليسة بالخلطات الاسمنتية .
- علي الواح الاسبستوس و الجبس و الجدران الخرسانية.

الميزات والفوائد:

- مقاومة نمو الفطريات والقلوية
- قوة التصاق وتغطية فائقة
- يجف بسرعة ويتحول إلى طبقة مطفيء مستوية وقوية
- قوة اختراق ممتازة للاسطح المسامية.
- سهولة التطبيق

تحضير السطح:

يجب أن لا يقل عمر الخرسانة الجديدة عن 28 يومًا، ويجب أن يكون الرقم الهيدروجيني لها أقل من 10 ويجب أن تكون جافة تمامًا قبل دهان السيلر .

تنظيف الادوات :

- تنظف الادوات باستخدام الماء .

الصلاحية / التخزين:

- يجب أن يتم تخزينه في مكان بارد وجاف ومرتفع ومحمي من الرطوبة العالية وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .
- صلاحية المنتج 12 شهراً في عبوته الاصلية غير مفتوحة في ظروف تخزين مناسبة كما هو موضح اعلاه.

الاحتياطات البيئية والسلامة:

- لا تقم بتخزينه بالقرب من الطعام أو الشراب أو علف الحيوانات.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تتخلص من الطلاء غير المرغوب فيه في المصارف أو مصادر المياه أو المجاري المفتوحة.
- للحصول على MSDS كاملة حول هذا المنتج، اتصل بـ MBC

المواصفات الفنية

اللون	ابيض او ملون
الكثافة @ 25 درجة	1.55 جم/ سنتيمتر ³
الرقم الهيدروجيني	8.5 - 9
التخفيف	الماء العذب بنسبة 3 سيلر كوت : 1 ماء
المظهر النهائي	مطفئ
الجفاف المبدئي	60 دقيقة @25
زمن اعادة الطلاء	3-4 ساعة
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة

احتياطات:

- تجنب الطلاء عندما تكون درجة الحرارة أقل من 10 درجات مئوية. لا ينصح بالطلاء إذا كان محتوى الرطوبة والقلوية للجدران مرتفعاً. يجب أن يكون محتوى الرطوبة في الجدران أقل من 16% ويجب أن تكون قلوية الجدار أقل من الرقم الهيدروجيني 10.