

## بلاطو بلاستيك اكريليك-700 دهان مائي اكريليك (داخلي & خارجي)

### الوصف :

- دهان مائي ممتاز مكون من بوليمرات الاكريليك و مخضبات عالية الجودة تعمل علي زيادة قوة الالتصاق و ترابط الدهان بالاضافة الي قوة التغطية و البياض الناصع. بلاطو بلاستيك اكريليك دهان عالي الجودة سهل الاستخدام يعطي سطح ناعم الملمس عالي البياض و يغطي من وجهه واحد.

### الاستخدامات :

- بلاطو بلاستيك اكريليك -700 يستخدم على الحوائط الداخلية والخارجية والأسقف والألواح الجبسية و الاسمنتية.

### الميزات والفوائد:

- لمسة نهائية ناعمة.
- قوة إخفاء وتغطية عالية
- بياض ناصع
- محتوى اقل من المركبات العضوية المتطايرة
- تكلفة الطلاء منخفضة
- التصاق جيد
- يوفر تشطيبًا موحدًا .

### تحضير السطح:

#### الأسطح الجديدة :

- يجب أن لا يقل عمر الخرسانة الجديدة عن 28 يومًا، ويجب أن يكون الرقم الهيدروجيني لها أقل من 10 ويجب أن تكون جافة تمامًا قبل دهان السيرلر .

- التأكد من إزالة جميع الغبار والأوساخ والمواد الغريبة وتنظيفها بالفرشاة. تأكد أيضًا من خلو الأسطح من الأملاح والزيوت والشحوم والتلال.
- الدهان التحضيري : طلاء طبقة واحدة من بلاطو سيلر كوت 101 المخفف واتركه ليجف لمدة 6-8 ساعات.
- المعجون : قم بتنعيم السطح عن طريق ملء الخدوش بطبقة رقيقة من معجون بلاطو النهائي واتركه يجف لمدة 4-6 ساعات. صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 180 ثم نظفه جيدًا.
- البرايمر : طلاء طبقة أخرى من بلاطو سيلر كوت 101 واتركه ليجف لمدة 6-8 ساعات. يتم صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 320 ثم يُمسح ويُنظف.

#### الاسطح القديمة :

- صنفرة جميع الأسطح اللامعة والخشنة والمعاد اصلاحها . قم بصنفرة الحواف الخشنة و تنعيمها .
- المعجون : قم بإصلاح السطح عن طريق ملء الشقوق والخدوش بطبقة رقيقة من معجون الجدران بلاطو النهائي واتركه يجف لمدة 4-6 ساعات. صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 320 ثم نظفه جيدًا.
- الدهان التحضيري : طلاء طبقة واحدة من بلاطو سيلر كوت 101 المخفف واتركه ليجف لمدة 6-8 ساعات. يتم صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 320 ثم يُمسح ويُنظف.

- تجنب الطلاء عندما تكون درجة الحرارة أقل من 10 درجات مئوية. لا ينصح بالطلاء إذا كان محتوى الرطوبة والقلوية للجدران مرتفعًا. يجب أن يكون محتوى الرطوبة في الجدران أقل من 16% ويجب أن تكون قلوية الجدار أقل من الرقم الهيدروجيني 10.

## التعبئة :

المنتج متوفر بالأحجام التالية :

- 25 كجم
- 20 كجم
- 5 كجم

## تنظيف الادوات :

- تنظف الادوات باستخدام الماء .

## الصلاحية / التخزين:

- يجب أن يتم تخزينه في مكان بارد وجاف ومرتفع ومحمي من الرطوبة العالية وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .
- صلاحية المنتج 12 شهراً في عبوته الاصلية غير مفتوحة في ظروف تخزين مناسبة كما هو موضح اعلاه.

## الاحتياطات البيئية والسلامة:

- لا تقم بتخزينه بالقرب من الطعام أو الشراب أو علف الحيوانات.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تتخلص من الطلاء غير المرغوب فيه في المصارف أو مصادر المياه أو المجاري المفتوحة.
- للحصول على MSDS كاملة حول هذا المنتج، اتصل بـ MBC

## التطبيق :

- قم بالتقليب جيداً قبل الاستخدام وأحياناً عند الاستخدام.
- قم بتخفيف الطلاء باستخدام الماء العذب بنسبة 30-40% بالحجم .
- قم بطلاء طبقتين
- بلا تاو بلاستيك الأكريليك يتم تطبيقه باستخدام الفرشاة أو الرول.
- اترك 3-4 ساعة بين كل طبقة حتى تجف تمامًا.

## المواصفة القياسية :

- ساسو 470 : 2016

## المواصفات الفنية

اللون	اللون
اللون	ابيض او ملون
الكثافة @ 25 درجة	1.6 جم / سنتيمتر <sup>3</sup>
الرقم الهيدروجيني	8.5 - 9
التخفيف	30-40% بالحجم - ماء عذب
المظهر النهائي	مطفئ
الجفاف المبدئي	60 دقيقة 25°
زمن اعادة الطلاء	3-4 ساعة
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة

## التغطية و معدل الاستهلاك :

- 1 كجم يغطي 4-6 متر مربع وجه واحد (حسب حالة السطح)

## احتياطات: