

بلاطو برايم فكس سي 1 لاصق بلاط اسمنتي عالي الجودة متعدد الاستخدامات

- مقاوم الانزلاق
- قوام متجانس سهل الفرد و التطبيق .

تحضير السطح:

- يجب أن تكون الاسطح نظيفة و خالية من الشحوم وزيوت العفن والصدأ والمعادن الصدئة وقشور الخشب والدهانات والبلاستيك والجسيمات السائبة والتلوث بأي آثار للمواد الغريبة التي تؤثر على التصاق بلاطو برايم فكس سي 1.

الخلط و التطبيق :

- اضعف 5 - 5.5 لتر من الماء الصالح للشرب في وعاء نظيف ثم اضعف كيس واحد (20 كجم) من بلاطو برايم فكس سي 1.
- اخلط المواد يدوياً أو باستخدام خلاط كهربائي بطيء السرعة بحيث يتكون خليط متجانس (خالي من الكتل).
- اترك المزيج ليرتاح لمدة 5-10 دقائق ثم أعيد الخلط قبل الاستخدام.
- يمكن تطبيق بلاطو برايم فكس سي 1 بعد 7 أيام على الأقل من تطبيق الياسة.
- قبل الاستخدام، بلل السطح بالماء النظيف واترك الماء الزائد يجف.
- إذا كان الجزء الخلفي من البلاط مغبراً، ننصح بغسله بالماء النظيف.
- يتم تطبيق المادة اللاصقة على السطح باستخدام المالج المعدني المسنن المناسب، وفقاً لسماك الطبقة المطلوبة مع التأكد من أن جميع أضلاع المادة اللاصقة تسير في اتجاه واحد وليس في نمط دائري.

الوصف :

بلاطو برايم فكس سي 1 هو غراء بلاط عالي الجودة متعدد الاستخدام معالج باضافات كيميائية لتحسين قوة الالتصاق و سهولة التطبيق للصق و تثبيت معظم انواع البلاطات ذات الاحجام الصغيرة و المتوسطة علي الاسطح الاسمنتية الصلبة و يمتاز بقوة اللصق العالية و عدم الانزلاق و زمن تشغيل مناسب.

مطابق للمواصفات الاوربية : EN 12004-1 2017

مطابق للمواصفات السعودية : SASO-GSO-EN-12004

الاستخدامات :

- بلاطو برايم فكس سي 1 يستخدم في تركيب جميع انواع بلاط السيراميك والحجر الطبيعي ذات الاحجام الصغيرة و المتوسطة.
- يستخدم على الارضيات الاسمنتية الصلبة مثل: الخرسانة.
- يستخدم علي الجدران المليسة، و البلوك مناسبة للاستخدام في الداخل والخارج.
- يستخدم على مادة اسمنتية عازلة للماء.

الميزات والفوائد:

- قوة التصاق ممتازة.
- عبارة عن مركب واحد و نسبة خلط ثابتة، تضمن جودة العمل
- قابل للتعديل خلال 10 دقائق.

- اللاصق في الجزء الخلفي من البلاط. قم بتثبيت البلاط في مكانه واضغط لضمان الاتصال الثابت (70٪ على الأقل). بما أن وقت التشغيل في ظل الظروف الجوية السيئة (أشعة الشمس، درجات الحرارة المرتفعة، الجو الجاف وما إلى ذلك) أو على الأسطح عالية الامتصاص يمكن تقليله حتى إلى بضع دقائق، فمن المهم دائماً التحقق بشكل دوري بأصابعك مما إذا كان الغشاء قد تشكل على سطح المادة اللاصقة. في مثل هذه الحالة، قم بإزالة الجزء الجاف وأضف كمية من المادة اللاصقة الطازجة. إذا تم ترك السطح لفترة طويلة وكانت التصحيحات ضرورية، فقم بإزالة البلاط وتنظيف المادة اللاصقة من السطح ثم أعد تركيبها في الموضع المناسب.
- ارفع البلاط أحياناً للتحقق من ملامسة سطح المادة اللاصقة للجزء الخلفي من البلاط. عند استخدام طريقة الطبقة السميكة تأكد من عدم ترك أي فراغات خلف البلاط.
- ترك فواصل كافية بين البلاطات الفردية. إنشاء وصلات تمدد مرنة: - ≈ 10م 2 للتطبيقات الخارجية - ≈ 25م 2 للتطبيقات الداخلية و- كل 8 م طويلة للتطبيقات الضيقة الطويلة. احترام جميع المفاصل الهيكلية والتجزئة والمحيطية الموجودة في السطح.
- قم بتنظيف اللاصق الزائد من وجه البلاط وبين فواصل البلاط قبل أن يجف اللاصق بالماء. بعد أن يجف اللاصق، سيتطلب الأمر إزالة بالطرق الميكانيكية.
- معالجة الهواء الطبيعي لبلاتو برايم فكس سي1 كافية.
- يوصى باستخدام بلاتو تايل جراوت بعد يوم واحد من التبليط.

المواصفات القياسية :

المنتج مطابق للمواصفات السعودية و الاوروبية
SASO-GSO-EN-12004 - EN 12004 : 2017 Class
C1T

- لضمان التصاق قوي علي السطح ، قم أولاً بتوزيع طبقة رقيقة من المادة اللاصقة باستخدام الجانب المستوي من المالج ثم قم فوراً بتطبيق طبقة اللاصق بالسلك المطلوب باستخدام الحافة المسننة للمالج اعتماداً على نوع وحجم البلاط المراد تركيبه و في غضون 15-20 دقيقة (عند 23 درجة مئوية)، قم بتثبيت البلاط واحداً تلو الآخر واضغط عليه لضمان الاتصال الثابت.
- يمكن تطبيق المادة اللاصقة على طبقة بسلك 2 - 6 مم أو حتى 20 مم في مناطق محددة. في حالة تثبيت البلاط الكبير/الثقيل ضع مادة لاصقة إضافية على الجانب الخلفي للبلاط .
- لتركيب البلاط: اضغط على البلاط بقوة داخل أضلاع المادة اللاصقة ثم ضعه في موضعه مع حركة ملتوية/انزلاقية بسيطة لضمان التماس الأمثل لللاصق مع الجزء الخلفي من البلاط.
- ثبت البلاط قبل أن يجف سطح المادة اللاصقة مكونا طبقة جلدية (عادةً أكثر من 15 دقيقة عند 23 درجة مئوية، وهو ما يعتمد بشكل كبير على مسامية السطح والظروف الجوية). في حالة تشكل الطبقة الجلدية على المادة اللاصقة، قم بإزالة المادة اللاصقة وتطبيق طبقة جديدة .
- تخلص دائماً من أي مادة لاصقة بدأت في التماسك ولا تضيف أبداً المزيد من الماء.
- من المهم دائماً قبل تثبيت البلاط التأكد من تسوية الركيزة. عند استخدام بلاطات ذات أحجام أكبر، من الضروري أن تكون الركيزة مستوية قدر الإمكان. سيؤدي ذلك إلى تجنب الإفراط في طبقة الفرش من المادة اللاصقة وسيقلل من وقت التثبيت.
- في حالة وجود عيوب بسيطة في السطح أو إذا كان من الضروري زيادة سمك اللاصق للمحاذاة قم بدهن السطح بطبقة من اللاصق بالسلك المطلوب وطبقة أخرى من

التعبئة :

المنتج متوفر بالاحجام التالية :
 - كيس 20 كجم

تنظيف الادوات :

- تنظف الادوات الماء

الصلاحية / التخزين:

- يجب أن يتم تخزينه في مكان بارد وجاف ومرتفع ومحمي من الرطوبة العالية وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .
- صلاحية المنتج 12 شهراً في عبوته الاصلية غير مفتوحة في ظروف تخزين مناسبة كما هو موضح اعلاه.

الاحتياطات البيئية والسلامة:

- لا تقم بتخزينه بالقرب من الطعام أو الشراب أو علف الحيوانات.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تتخلص من المواد غير المرغوب فيه في المصارف أو مصادر المياه أو المجاري المفتوحة.
- للحصول على نشرة السلامة كاملة حول هذا المنتج، اتصل بـ MBC

المواصفات الفنية

الحالة الفيزيائية	مسحوق ابيض / رمادي
الكثافة النوعية بعد الخلط	1.5-1.6 جم/سم ³
حجم الحبيبات	0.6مم
نسبة اضافة الماء	26-28% ام من 5 الي 5.5 لتر ماء لكل كيس 20 كجم
زمن التصلب	2 ساعة عند درجة 25
قوة الالتصاق	<0.5 نيوتن /مم ² في الحالة الطبيعية
EN 12004-1:2017	<0.5 نيوتن /مم ² في حالة الغمر بالماء
	<0.5 نيوتن /مم ² في حالة الحرارة
	<0.5 نيوتن /مم ² في حالة التجمد
زمن قابلية التشغيل	20 دقيقة عند درجة حرارة 25 يعطي قوة التصاق <0.5 نيوتن / مم ²
EN 12004-2:2017	
مقاومة الانزلاق SASO-ISO	<0.2مم
13007-2	

التغطية و معدل الاستهلاك :

- كيس واحد من بلا توه برايم فكس سي 1 يغطي مساحة 5-6 متر مربع بسمك 3 مم (باستخدام مالج مسنن 6×6 مم).