

## بلا تلو اكريليك خارجي -800 دهان مائي اكريليك عالي الجودة للاستخدامات الخارجية

### الوصف :

- بلا تلو اكريليك خارجي -800 هو طلاء مائي خارجي اكريليك عالي الجودة يوفر حماية متميزة للأسطح الخارجية ضد الظروف الجوية القاسية . يوفر المنتج حماية فريدة ضد ماء الامطار علي واجهات المباني و كذلك تراكم الغبار .

### الاستخدامات :

- يستخدم بلا تلو اكريليك خارجي -800 كطلاء حماية وزخرفي لمجموعة واسعة من الأسطح الجديدة أو المطلية مسبقًا والتي تم إعدادها بشكل مناسب. ويشمل ذلك الجدران و الاسقف الاسمنتية والخرسانة و الالواح الجبسية .

### الميزات والفوائد:

- التصاق فائق لجميع للاسطح المعدة بشكل مناسب.
- مقاومة ممتازة للأملاح القلوية ومياه الأمطار
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية مما يمنع ظهور الطباشير الزائد أو تغير اللون أو التقشر.
- يوفر تشطيبًا موحدًا
- صديق للبيئة .
- يوفر سطحًا ناصع البياض مطفئ
- قوة إخفاء عالية.

### تحضير السطح:

الأسطح الجديدة :

- يجب أن لا يقل عمر الخرسانة الجديدة عن 28 يومًا، ويجب أن يكون الرقم الهيدروجيني لها أقل من 10 ويجب أن تكون جافة تمامًا قبل دهان السيلر .
- التأكد من إزالة جميع الغبار والأوساخ والمواد الغريبة وتنظيفها بالفرشاة. تأكد أيضًا من خلو الأسطح من الأملاح والزيوت والشحوم والتلال.
- الدهان التحضيري : طلاء طبقة واحدة من بلا تلو سيلر كوت 101 المخفف واتركه ليجف لمدة 6-8 ساعات.
- المعجون : قم بتنعيم السطح عن طريق ملء الخدوش بطبقة رقيقة من معجون بلا تلو النهائي واتركه يجف لمدة 4-6 ساعات. صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 180 ثم نظفه جيدًا.
- البرايمر : طلاء طبقة أخرى من بلا تلو سيلر كوت 101 واتركه ليجف لمدة 6-8 ساعات. يتم صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 320 ثم يُمسح ويُنظف.
- الاسطح القديمة :
- صنفرة جميع الأسطح اللامعة والخشنة والمعاد اصلاحها . قم بصنفرة الحواف الخشنة وتنعيمها .
- المعجون : قم بإصلاح السطح عن طريق ملء الشقوق والخدوش بطبقة رقيقة من معجون الجدران بلا تلو النهائي واتركه يجف لمدة 4-6 ساعات. صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 320 ثم نظفه جيدًا.
- الدهان التحضيري : طلاء طبقة واحدة من بلا تلو سيلر كوت 101 المخفف واتركه ليجف لمدة 6-8

### احتياطات:

- تجنب الطلاء عندما تكون درجة الحرارة أقل من 10 درجات مئوية. لا ينصح بالطلاء إذا كان محتوى الرطوبة والقلوية للجدران مرتفعًا. يجب أن يكون محتوى الرطوبة في الجدران أقل من 16% ويجب أن تكون قلوية الجدار أقل من الرقم الهيدروجيني 10.

### التعبئة:

- المنتج متوفر بالأحجام التالية:
- 25 كجم
- 20 كجم

### تنظيف الادوات:

- تنظف الادوات باستخدام الماء.

### الصلاحية / التخزين:

- يجب أن يتم تخزينه في مكان بارد وجاف ومرتفع ومحمي من الرطوبة العالية وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة.
- صلاحية المنتج 12 شهرًا في عبوته الاصلية غير مفتوحة في ظروف تخزين مناسبة كما هو موضح اعلاه.

### الاحتياطات البيئية والسلامة:

- لا تقم بتخزينه بالقرب من الطعام أو الشراب أو علف الحيوانات.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تتخلص من الطلاء غير المرغوب فيه في المصارف أو مصادر المياه أو المجاري المفتوحة.
- للحصول على MSDS كاملة حول هذا المنتج، اتصل بـ MBC

ساعات. يتم صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 320 ثم يُمسح ويُنظف.

### التطبيق:

- قم بالتقليب جيدًا قبل الاستخدام وأحيانًا عند الاستخدام.
- قم بتخفيف الطلاء باستخدام الماء العذب بنسبة 20-30% بالحجم.
- قم بطلاء طبقتين
- بلاطو أكريليك خارجي -800 يتم تطبيقه باستخدام الفرشاة أو الرول.
- اترك 3-4 ساعة بين كل طبقة حتى تجف تمامًا.

### لمواصفات الفنية

اللون	ابيض او ملون
الكثافة @ 25 درجة	1.6 جم / سنتيمتر <sup>3</sup>
الرقم الهيدروجيني	8.5 - 9
التخفيف	20-30% بالحجم - ماء عذب
المظهر النهائي	مطفئ
الجفاف المبدئي	60 دقيقة 25°
زمن اعادة الطلاء	3-4 ساعة
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة

### التغطية و معدل الاستهلاك:

1 كجم يغطي 4-6 متر مربع وجه واحد (حسب حالة السطح)