

بلاطو انامل

دهان زيتي عالي الجودة (لامع - نصف لامع - ربع لمعة - مطفيء)

الوصف :

- دهان زيتي متميز عالي الجودة مقاوم للاصفرار صمم خصيصا من راتنجات الالكيد الخاصة ليوفر الحماية و المظهر الجميل للأسطح الداخلية و الخارجية و يكسبها المقاومة للماء و القابلية للغسيل مع شكل نهائي الجذاب . المنتج متوفر بدرجات لمعة متعددة (لامع - نصف لامع - ربع لامع - مطفيء) .

الاستخدامات :

يوصى به للاستخدام الداخلي والخارجي على الأسطح التالية بعد تجهيزها :

- خشب
- معدن
- الجدران الاسمنتية الجافة المعدة بشكل صحيح.
- الاسطح الخرسانية و الجبسية

ملحوظة: لا يستخدم علي الاسطح الزجاجية او الارضيات .

الميزات والفوائد:

- تشطيب لامع / نصف لامع / ربع لامع / مطفيء
- قوة تحمل عالية
- مقاومة ممتازة للأصفر
- قوة تغطية عالية
- تسوية ممتازة
- أبيض ناصع
- خالي من الرصاص ومقاوم للاصفرار
- قابل للغسل

تحضير السطح:

اولا : الاسطح الاسمنتية

- التأكد من إزالة جميع الغبار والأوساخ والمواد الغريبة وتنظيفها بالفرشاة. تأكد أيضًا من خلو الأسطح من الأملاح والزيوت والشحوم والنتوءات .
- تحضير السطح و تجهيزه بطلاء وجه بلاطو سيلر- 101 المخففة، وتركها لتجف لمدة 6-8 ساعات.
- المعجون : قم بتنعيم السطح عن طريق وضع طبقتين من معجون أسمنت بلاطو واتركه ليجف لمدة 4-6 ساعات . صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 180 ثم نظف السطح جيدًا.
- لتنعيم السطح يطبق وجه من معجون زيتي بلاطو ثم تركها لتجف لمدة 6-8 ساعات. يتم صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 320 ثم ينظف السطح جيدا .

ثانيا : السطح المعدني:

- التأكد من أن السطح نظيف وسليم وخالي من الشحوم والصدأ والغبار.
- يتم دهان طبقة واحدة من برايمر MBC المقاوم للصدأ بواسطة الفرشاة أو الرول أو الرش على الأسطح المعدنية.
- سنفرة السطح جيدة ثم ازالة الاتربة الناتجة عن السنفرة.

ثالثا : سطح الخشب

التغطية و معدل الاستهلاك :

15-12 م²/ لتر / طبقة (حسب حالة السطح)

التعبئة :

المنتج متوفر بالاحجام التالية :

- 18 لتر

- 3.5 لتر

تنظيف الادوات :

- تنظف الادوات باستخدام التتر البارد او روح النفط

الصلاحية / التخزين:

- يجب أن يتم تخزينه في مكان بارد وجاف ومرتفع ومحمي من الرطوبة العالية و بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .
- صلاحية المنتج 24 شهراً في عبوته الاصلية غير مفتوحة في ظروف تخزين مناسبة كما هو موضح اعلاه.

الاحتياطات البيئية والسلامة:

- لا تقم بتخزينه بالقرب من الطعام أو الشراب أو علف الحيوانات.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تتخلص من الطلاء غير المرغوب فيه في المصارف أو مصادر المياه أو المجاري المفتوحة.
- للحصول على MSDS كاملة حول هذا المنتج، اتصل بـ MBC

- التأكد من أن السطح نظيف وسليم وخالي من الشحوم او الزيوت او الغبار.
- طلاء طبقتين من معجون زيتي بلا تلو ثم يترك ليجف لمدة 6-8 ساعات. يتم صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 320 ثم ينظف بالمسح.

التطبيق :

- قم بالتقليب جيداً قبل الاستخدام وأحياناً عند الاستخدام.
- قم بتخفيف الطلاء باستخدام مذيب روح النفط .
- قم بطلاء طبقتين من طلاء بلا تلو انامل المخفف.
- اترك 15-18 ساعة بين كل طبقة حتى تجف تماماً.
- يتم تطبيق طلاء بلا تلو انامل باستخدام الفرشاة أو الرول او مسدس الرش.

| المواصفات الفنية | |
|--------------------|---|
| اللون | ابيض او ملون بواسطة ماكينات التلوين |
| الكثافة @ 25 درجة | 1.2 جم/ سنتيمتر ³ |
| التخفيف | <ul style="list-style-type: none"> ■ 10% روح النفط عند استخدام الفرشاة او الرول ■ 15% روح النفط عند استخدام مسدس الرش |
| المظهر النهائي | لامع / نصف لامع / ربع لامع / مطفئ |
| نقطة الوميض | 40 °C |
| الجفاف المبدئي | 3 ساعات عند درجة حرارة 25 °C |
| زمن اعادة الطلاء | 15-18 ساعة |
| زمن الجفاف النهائي | 24 ساعة |